

Выравнивающие составы vs Ремонтный состав



					
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Poromap Deumidificante	Intomap 535	Intomap 340	Nivoplan Plus	Mapegrout 230
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА	●	●	●	●	●
СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА	●	●	●	●	●
СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКА	●	●	●	—	—
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОВ	—	—	—	●	●
ФАСАДЫ	●	●	●	●	—
ЦОКОЛЬ	●	●	●	●	●
ЛЕСТНИЦЫ	—	—	—	●	●
БАЛКОНЫ	●	●	●	●	●
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ	●	●	●	—	—
ЧАША БАССЕЙНА	—	—	—	●	●
РЕМОНТ И УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ (раковины, каверны, на вертикальных и потолочных бетонных поверхностях)	—	—	—	—	●
РЕМОНТ УГЛОВ СТОЛБОВ, БАЛОК, БАЛКОННЫХ ПОРОГОВ, и т.д.	—	—	—	—	●
ЗАДЕЛКА МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	—	—	—	—	●

	Poromap Deumidificante	Intomap 535	Intomap 340	Nivoplan Plus	Mapegrout 230
 НАЗНАЧЕНИЕ	выравнивание и осушение	выравнивание оснований с прочностью от ~5 МПа	выравнивание оснований с прочностью от ~10 МПа	чаша бассейна, цоколь, выравнивание полов	ремонт и устранение дефектов, заделка монтажных отверстий
 ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ	10–30 мм	5–35 мм	3–40 мм	5–50 мм	5–40 мм
 ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ	≥ 3,5 МПа	≥ 5 МПа	≥ 10 МПа	≥ 20 МПа	≥ 20 МПа
 ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	≥ 0,3 МПа	≥ 0,5 МПа	≥ 0,5 МПа	≥ 1,0 МПа	≥ 1,5 МПа
 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
 ПЛАСТИЧНОСТЬ	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★
 СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ	ГОСТ 33083	ГОСТ 33083	ГОСТ 33083	ГОСТ 33083 ГОСТ 31358	ГОСТ Р 56378
 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВНУТРИ И СНАРУЖИ	—	—	—	●	●
 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВНУТРИ И СНАРУЖИ	●	●	●	●	●
 МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	≥ F75	F100	F150	F150	F100
 МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ КОНТАКТНОЙ ЗОНЫ	Fкз 25	Fкз 50	Fкз 50	≥ F75	не регламен- тируется